

EVERESTE AF

FT102.10

DESCRIÇÃO:	Tinta aquosa, com acabamento areado extrafino, baseada numa dispersão 100% acrílica.
UTILIZAÇÃO:	Pintura e decoração de paredes exteriores e interiores, sobre rebocos lisos ou areados, em cimento. Especialmente formulada para disfarçar imperfeições e irregularidades dos rebocos areados, bem como de outras superfícies, conferindo-lhes um ótimo efeito decorativo, mas sem obter o relevo pronunciado das tintas texturadas convencionais, dificultando a acumulação de poeiras.
PROPRIEDADES:	Disfarça imperfeições da superfície Oculta microfissuras Elevada resistência à intempérie e à radiação UV Resistente a fungos e algas Boa aplicabilidade

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento	Areado extrafino / Mate
- Cor	Branco e cores (afinável no sistema automático MIX COLOUR)
- Rendimento Prático	5 - 7 m ² /l por demão, (dependendo do tipo, rugosidade e absorção do suporte, condições e forma de aplicação)
- Aplicação	2 - 3 demãos Rolo antigota, rolo alvéolos, trincha. Mexer bem o produto antes de o aplicar.
- Secagem	Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%): Superficial: 2 - 4 horas Repintura: 6 - 8 horas
- Diluição	Com água. 1ª demão: 10 - 20%, em volume Seguintes: 0 - 5%, em volume
- Limpeza de Acessórios	Com água, logo após a aplicação.
- COV	Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 30 g/l. Este produto contém no máximo 29 g/l COV (a).
- Ponto Inflamação	Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém	Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: As superfícies devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos, algas, musgos ou outros contaminantes.

SUPERFÍCIES NOVAS | Aguardar pela cura completa do reboco, que demora aproximadamente 1 mês. Escovar se necessário para remover partículas secas mal aderentes. Aplicar uma demão de primário DISSOLITE (ref. 106.01), ACRILÁQUA (ref. 106.07), DISSOLITE AQUOSO (ref. 106.03)

ou outro adequado.

SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE PINTADAS | Remover totalmente tintas antigas mal aderentes com escova e/ou água sob pressão. Deixar secar convenientemente. Se necessário, efetuar reparações com produtos adequados. Proceder como para superfícies novas.

SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE CAIADAS | Remover totalmente a cal com escova e/ou água sob pressão. Deixar secar convenientemente. Proceder como para superfícies anteriormente pintadas.

SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM FUNGOS | Lavar com água sob pressão, se possível com hipoclorito de sódio. Aplicar DESINFETANTE DE PAREDES (ref. 113.03). Proceder como para superfícies anteriormente pintadas.

PRECAUÇÕES: Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho. Não aplicar com chuva ou previsão de chuva nos dias imediatos à aplicação.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.